

Ciranova® UVP Decking Oil 2C



Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny, uvedené v technických listech, jsou sestavy na základě odpovídajících testů a dlouholetých zkušeností. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme výrobek před použitím podle možností předem vyzkoušet.

Výrobce:

Debal Coatings nv
Industrieweg 29, 8800 Beveren, Roeselare
Belgie

Dodavatel v ČR:

FASÁDY & TERASY s.r.o.
Budějovická 1035
252 42 Jesenice u Prahy

Popis výrobku:

Ciranova® UVP Decking Oil 2C je dvousložková olejová nátěrová hmota bez obsahu VOC s nano pigmenty k ochraně dřeva. UVP Decking Oil 2C zajišťuje vynikající ochranu dřeva v jediném nánosu. 2C technologie poskytuje následnou ochranu reakcí se dřevem a tím se zlepšuje konečná ochrana. Díky obsaženému UV absorbéru se zlepšuje i ochrana dřeva a odolnost vlastního nátěru proti UV záření. Po zaschnutí poskytuje ochranu a odpuzuje vodu v tzv. Perlovém efektu (podobně, jako lotosový květ).

UVP Decking Oil 2C je vhodný pro svislou (dřevěné fasády) i vodorovnou (dřevěné terasy) povrchovou úpravu dřeva.

UVP Decking Oil 2C se nanáší po použití přípravku UVP Color. Představují spolu ucelený nedělitelný systém.

Technická data:

Obsah sušiny: 100,00%
Viskozita: 40 sec (DIN4)
Cobalt-Free bez obsahu kobaltu

Příprava:

Dřevo musí být před nátěrem čisté a suché, předem musí být použita barva UVP Color.

Použití:

Před začátkem práce přípravek velmi dobře promíchejte. Smíchejte olej s tužidlem (poměr 10:3). Nanášejte štětcem, válečkem nebo padem, či jiným vhodným prostředkem. Po aplikaci oleje se přebytek odstraní padováním, suchým štětcem nebo hadrem. Videoinstruktaž viz www.ciranova.be

Doba schnutí:

Plocha je suchá po ± 24 hodinách. Schnutí a vytvrzování je velmi závislé na množství, teplotě a pohybu vzduchu.

Vydatnost: 40 – 50 m²/ litr

Balení: 1 litr + 0,3 l tužidla

Následná péče:

Plocha dokončená UVP Decking Oil 2C musí být podle potřeby udržována přípravkem Ciranova® Decking Care.

Informace o výrobku:

Minimální trvanlivost je 2 roky od data výroby.

Teplota při skladování: od +5°C do 25°C.

Nesmí zmraznout.

Čas zpracování směsi: ± 3 hodiny