

## Ciranova® Woodprotector



Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny, uvedené v technických listech, jsou sestavy na základě odpovídajících testů a dlouholetých zkušeností. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme výrobek před použitím podle možností předem vyzkoušet.

**Výrobce:**  
Debal Coatings nv  
Industrieweg 29, 8800 Beveren, Roeselare  
Belgie

**Dodavatel v ČR:**  
FASÁDY & TERASY s.r.o.  
Budějovická 1035  
252 42 Jesenice u Prahy

### Popis výrobku:

Olej Woodprotector je určen pro olejování dřevěných výrobků z tvrdých exotických dřevin (tropické druhy dřeva). Základem oleje jsou přírodní suroviny. Vyniká nízkou viskozitou a tedy i schopností pronikat do hloubky. Vyživuje a ochraňuje dřevo, odpuzuje vodu. Snižuje tvorbu mechu a šednutí dřeva.

### Technická data:

Vzhled:	tmavá tekutina
Hustota:	0,9 g/m <sup>3</sup>
Viskozita:	25" při DIN 4mm/20°C
Zápach:	po lněném oleji

### Použití:

Olej je určen pro povrchovou úpravu a udržování zahradního nábytku a dřevěných teras, výhradně z tvrdých exotických druhů dřeva.

### Příprava materiálu:

Suché surové dřevo obruste brusným papírem (hrubost 120) a aplikujte dva nátěry, mezi kterými ponecháte 24h odstup pro zaschnutí. Olej po natření nechte cca 10 minut vsakovat a poté vysušte přebytek hadrem. Napuštěná plocha nesmí lepit.

Při údržbě již dříve natřeného dřeva je nutné předem odstranit staré nátěry, nečistotu a mech použitím prostředku Ciranova Odstraňovač zelených řas.

### Doba schnutí:

Proti prachu:	6 hodin
Pro přetírání:	24 hodin

### Vydatnost:

5 – 10 m<sup>2</sup>/litr oleje při nanášení štětcem (v závislosti na druhu dřeviny a způsobu obroušení)

### Údržba a následná péče

Dle místních povětrnostních a jiných podmínek se plocha ošetřuje 1-2krát ročně stejným přípravkem Ciranova Woodprotector.

### Informace o produktu:

Minimální trvanlivost je 2 roky od data výroby.  
Balení: 1 litr, 5 litrů, 20 litrů

### Zvláštní informace:

Před použitím přípravek dobře promíchejte.

**UPOZORNĚNÍ! Olejem napuštěné hadry jsou samovznětlivé! Po použití je vhodné do nádoby s vodou!!!**

Přípravek má velmi dobré impregnační vlastnosti a vodě odpudivost. Byly provedeny testy na protiskluznost podle ČSN EU 74 4507. Požadovaný koeficient je dle normy 0,3, Woodprotector dosahuje hodnoty od 0,401 za sucha do 0,68 za mokra. Má tedy za mokra mnohem lepší protiskluzné vlastnosti, než za sucha. Nikdy nepoužívat na vlhký podklad!